



ARGO TERMOLUX P460

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ СМАЗКА

Диапазон температур -20°C ...+180°C Кратковременно до 200°C	Цвет Коричневый	DIN 51 502 KP1R-20 KP1,5R-20 KP2R-20	NLGI 1 1,5 2
---	--------------------	---	-----------------------

Высокотехнологичная термостойкая смазка TermoLux P460 - специальная высокотемпературная смазка. Широчайший температурный диапазон позволяет применять смазку при температурах до 180°C, при использовании центральной смазочной системы возможна эксплуатация смазки при температуре до 200°C.

Структура смазки позволяет применять ее в длинных маслопроводах централизованных смазочных систем сталелитейного и прокатного металлургического оборудования, в тяжелонагруженных конвейерных подшипниках, подшипниках прокатных валков и роликов горячих рольгангов МНЛЗ, а так же в системах смазки пресс-грануляторов производства древесных и кормовых гранул.

Применение

Смазка устойчива к окислению и обеспечивает надёжную защиту от коррозии, что позволяет увеличивать интервалы между повторными смазываниями. По сравнению со смазками на комплексных загустителях, смазки, загущенные полимочевиной, работают в два и более раз дольше при высоких температурах, в жестких условиях эксплуатации: в присутствии воды, при наличии вибраций и высоких сдвиговых нагрузок.

Преимущества

- Термостойкость/термостабильность.
- Смазка отличается высокой адгезией и водостойкостью, как при статической, так и при динамической нагрузке.
- Максимальная защита подшипников в условиях высоких температур и повышенной влажности.

Состав Высоковязкое минеральное масло, загуститель - полимочевина, комплекс присадок.

Типичные физико-химические характеристики

Показатель	NLGI 1	NLGI 1,5	NLGI 2
Загуститель	Полимочевина	Полимочевина	Полимочевина
Диапазон рабочих температур, °C	-20...+180	-20...+180	-20...+180
Классификация смазок	KP1R-20	KP1,5R-20	KP2R-20
Цвет смазки	Коричневый	Коричневый	Коричневый
Класс консистенции NLGI	1	1,5	2
Пенетрация, 0,1 мм	310-340	285-315	265-295
Вязкость базового масла при 40°C, мм ² /с	460	460	460
Температура каплепадения, °C	250	250	250
Нагрузка сваривания, (Ркр), Н, не менее	3087	3087	3087



ARGO TERMOLUX P460

ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ СМАЗКА

НАНЕСЕНИЕ

Наносите типичными для пластичных смазок способами: с помощью кисти, смазочного пистолета или автоматического смазочного устройства.

Примечание. Каждый раз следует работать с предельной осторожностью, чтобы не допустить загрязнения смазки.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Продукт не легковоспламеняем и не токсичен. Информация о безопасности продукта, необходимая для его безопасного использования, не прилагается. Перед использованием прочитайте техническое описание, лист безопасности и данные по безопасному использованию на этикетке упаковки, информацию о его физических свойствах и опасности для здоровья.

СРОК ГОДНОСТИ И ХРАНЕНИЕ

При хранении при температуре не выше 32°C в оригинальной невскрытой упаковке пластичная смазка имеет срок хранения 60 месяцев от даты изготовления. Максимальное сохранение эксплуатационных качеств достигается при хранении в прохладном помещении в плотно закрытой таре.

ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

Продукция компании ARGO при обычных условиях эксплуатации и соблюдении правил личной гигиены не представляет опасности для здоровья. Для получения более подробной информации посетите наш сайт www.tpargo.ru или проконсультируйтесь с вашим местным представителем.

УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ. ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ЭТОТ РАЗДЕЛ

Информация, представленная в этом документе, предложена из честных намерений и является достоверной. Тем не менее, поскольку условия и методы использования нашей продукции находятся вне нашего контроля, эту информацию не следует использовать в качестве замены собственных тестов, призванных подтвердить, что продукция ARGO безопасна, эффективна и полностью удовлетворяет конечным целям применения, для которых она предназначена. Предложения и рекомендации по применению не должны восприниматься как стимул к нарушению какого-либо патента. Компания ARGO гарантирует только соответствие данного продукта его текущим спецификациям на момент поставки.